

SIGMA BrandiWeiss



I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

Produktaussage:	SIGMA BrandiWeiss sehr gut deckende, sehr weisse Dispersionsfarbe für innen. Raumlufthygienisch einwandfrei durch lösemittel- und weichmacherfreie sowie emissions- und schadstoffarme Formulierung.
Verwendungszweck:	Für hochwertige, sehr weisse Neu- und Renovierungsanstriche von Decken- und Wandflächen des Wohn- und Arbeitsbereiches auf üblichem Putz, Gipskarton, Beton, Mauerwerk, Raufaser einschl. Glasfasergewebe und alten Beschichtungen.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> - lösemittel- und weichmacherfrei - lufthygienisch einwandfrei - frei von foggingaktiven Substanzen - hoher Weissgrad - sehr gutes Deckvermögen - leicht und flutschig zu verarbeiten - hoch diffusionsfähig - leicht füllend
Farbton:	Weiss
Verpackungsgröße:	Weiss: 12,5 l, 5 l, 2,5 l Altweiss: 12,5 l

II. TECHNISCHE DATEN

Dichte:	1,54 g/cm ³
Verbrauch:	Ca. 140 ml/m ² je Beschichtung auf glattem Untergrund. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.
Trockenzeit:	Überstreichbar nach ca. 4 Stunden bezogen auf 20° C und 65 % rel. Luftfeuchte
Kenndaten nach DIN EN 13 300:	
Nassabrieb:	Klasse 3, entspricht waschbeständig nach DIN 53 778
Kontrastverhältnis:	Deckvermögen Weiss Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7,5 m ² /l Deckvermögen Altweiss Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 7,5 m ² /l
Glanzgrad:	Stumpfmatt
Maximale Korngröße:	Fein (<100 µm)
Lagerung:	Kühl und frostfrei

III. VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss trocken, fest, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Untergrund und vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Schichten restlos entfernen. Beiputzstellen fluatieren mit Mehrfachfluat. Mikroorganismenbefall behandeln mit SIGMA Fungisol. Sinterschichten durch Abschleifen entfernen oder durch Fluatieren anätzen.
--------------------------------	--





SIGMA BrandiWeiss

III. VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitung:

Streichen, rollen, spritzen einschl. airless.
Vor Gebrauch gut umrühren.

Grundbeschichtung:

Poröse, sandende, saugende Putze der Mörtelgruppen PII und PIII, PIV, Gipskarton- bzw. Gipsfaserplatten grundieren mit SIGMA Haftgrund 1 : 4 verdünnt mit Wasser. Weiche Gipsputze mit SIGMA Unigrund S festigen.

Gipskartonplatten mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen isolieren mit SIGMA Renova Isoprimer WV.

Nikotin-, Ruß-, Kaffee- oder Fettflecke mit Wasser unter Zusatz von SIGMA Universol reinigen. Nach der Reinigung sehr gut trocknen lassen und mit SIGMA Renova Isoprimer WV isolieren.

Glänzende Oberflächen und Lackbeschichtungen anlaugen und mechanisch anrauen und mit SIGMA Haftgrund pigmentiert grundieren.

Leimfarbenanstriche grundrein abwaschen und mit SIGMA Unigrund S grundieren.

Tragfähige, matte, schwach saugende Beschichtungen sowie Raufasertapeten, Malervlies und Glasdekogewebe etc. direkt überarbeiten.

Bei großen zusammenhängenden Flächen und kritischen Lichtverhältnissen ist eine spezielle offenzeitverlängernde Zwischenbeschichtung mit SIGMA EG Primer auszuführen.

Zwischenbeschichtung:

Mit SIGMA BrandiWeiss, 5 % wasserverdünnt.

Schlussbeschichtung:

Ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit SIGMA BrandiWeiss unverdünnt.

Zur Vermeidung von Ansätzen ist es notwendig, den Untergrund nass-in-nass in einem Zug zu beschichten.

Spritzverarbeitung:

Airless- Spritzverfahren

Spritzwinkel: 50° Düse: 0,021–0,025 Spritzdruck: 160-180 bar

Vor der Spritzverarbeitung ist das Material aufzurühren und zu sieben. Wir empfehlen das Nachrollen der noch nassen Beschichtung mit einer herkömmlichen Innenwalze.

Reinigung:

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise:

Verarbeitungs-, Umluft- und Untergrundtemperatur mindestens +5° C. Maximale relative Luftfeuchte 80 %.

Die Sichtbarkeit von Ausbesserungen in der Fläche hängt von vielen objektspezifischen Parametern ab und ist als unvermeidbar einzustufen (siehe hierzu auch BFS-Merkblatt 25).

Besonders zu beachten:

VOB Teil C, DIN 18363 Abschnitt 2 und 3 sowie die BFS- Merkblätter der in Frage kommenden Arbeitsbereiche.

IV. SONSTIGE HINWEISE

Sicherheitsratschläge und Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Produkt-Code:

M-DF 01

V. PRODUKTDEKLARATION NACH VdL - RL01

Enthält:

Polyvinylacetatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
(Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefon-Nr. +49-234-869-0)

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Textfassung: November 2011